Однокомпонентный полиуретановый состав ReHydro PU Stick Coat Finish для устройства защитного покрытия для гидроизоляционных мембран

Наименование	Однокомпонентное, эластичное, высокотвердое, алифатическое полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению ReHydro PU Stick Coat Finish	
Применение	Полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, используемое в качестве верхнего (финишного) покрытия для защиты открытых поверхностей (в том числе автомобильных стоянок). Под действием атмосферной влажности отвердевает и формирует мембрану с равномерной по всей поверхности адгезией. При воздействии солнечных лучей не желтеет и не обесцвечивается. Алифатическая полиуретановая смола обладает сопротивлением к механическому, химическому, тепловому, ультрафиолетовому и природному воздействию.	
Преимущества и ограничения	– Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем) – Высокая равномерная адгезия практически на любом типе поверхности – Отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению – Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов – Обладает превосходным сопротивлением к механическому, химическому, тепловому, ультрафиолетовому и природному воздействию	

<table>
<tr><td></td><td>
– При нанесении образует бесшовную мембрану без стыков
– Не обесцвечивается при воздействии солнечных лучей
– Улучшает износостойкость покрытия

– Температура поверхности при нанесении: от +5°С до +30°С
– Температура поверхности должна быть минимум на 4°С выше температуры точки росы
– Перед нанесением необходимо выдержать материал при комнатной температуре в течение 24 часов
</td></tr>
<tr><td>ТУ</td><td>ТУ 20.30.22-017-31598557-2025</td></tr>
<tr><td>Технические характеристики</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Нормативное значение</th></tr>
<tr><td>Твердость (по Шору А)</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Удлинение при разрыве</td><td>≥ 200 %</td></tr>
<tr><td>Прочность на разрыв</td><td>≥ 20 Н/мм^2</td></tr>
<tr><td>Адгезия к бетону</td><td>≥ 2 Н/мм^2</td></tr>
<tr><td>Температура эксплуатации</td><td>от -40 °С до +80 °С</td></tr>
<tr><td>Расход</td><td>от 0,15 до 0,3 кг/м^2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Выполнение работ</td><td>Нанесение.
Необходимо очистить поверхность с помощью моющего средства и аппарата высокого давления, удалить масляные, жирные и другие загрязнения, цементный раствор, свободные частицы и противоадгезивные вещества. Перед использованием продукт следует тщательно перемешать. Наносить валиком в два слоя. Перед нанесением второго слоя необходимо выдержать на 4-6 часов (но не более 36 часов) для отверждения.
Расход 150 – 300 г/м² в один или два слоя. Покрытие следует наносить валиком на гладкую поверхность.
После нанесения инструменты очищаются ацетоновым или кетоновым растворителем.</td></tr>
<tr><td>Хранение и транспортировка</td><td>Хранение в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +10°С до + 30°С, защищать от перегрева.
Не допускайте воздействия влаги и прямых солнечных лучей!</td></tr>
</table>

Меры предосторожности	Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности. Содержит изоцианаты. Содержит летучие легковоспламеняющиеся растворители. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников открытого пламени. В закрытых помещениях используйте вентиляторы и активные угольные маски. Растворители тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются ближе к уровню пола.
Упаковка	Металлическая канистра/ведро, 20 кг