Полиуретановая грунтовка ReHydro PU Stick Primer для обеспечения подвышенной адгезии к пористым покрытиям

Наименование	Однокомпонентная смола на основе полиуретана ReHydro PU Stick Primer	
Применение	Используется для подготовки поверхности перед нанесением полиуретановой мастики. Повышает адгезию последующего полиуретанового покрытия.	
Преимущества и ограничения	– Обеспечивает отличную адгезию к пористым основаниям. – Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем). – Используется в системе полиуретановых гидроизоляционных материалов ReHydro PU Stick Coat. – Грунтование оснований из цемента, бетона, битума (в т.ч. с посыпкой). – Герметизирует поры бетонных и цементных оснований, улучшает адгезию и препятствует аэрации укладываемой мембраны. – Выявляет трещины. – Температура поверхности: от +5°C до +30°C. Более высокие значения температуры могут стать причиной образования пузырей под поверхностным слоем или шероховатости слоя грунтовки из-за слишком быстрого испарения растворителя. – Температура поверхности должна быть минимум на 4°C выше температуры точки росы.	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">– Перед нанесением рекомендуется выдержать материал при комнатной температуре в течение 24 часов.</td></tr>
<tr><td>ТУ</td><td colspan="2">ТУ 20.30.22-017-31598557-2025</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Технические характеристики</td><td>Показатель</td><td>Нормативное значение</td></tr>
<tr><td>Консистенция:</td><td>Жидкий</td></tr>
<tr><td>Цвет:</td><td>Светло-желтый</td></tr>
<tr><td>Плотность:</td><td>0,95 г/см3</td></tr>
<tr><td>Вязкость при 20^{o}C:</td><td>170 мПас</td></tr>
<tr><td>Содержание нелетучих веществ:</td><td>60 %</td></tr>
<tr><td>Жизнеспособность:</td><td>2 ч</td></tr>
<tr><td>Время отверждения:</td><td>до 4 ч</td></tr>
<tr><td>Точка воспламенения:</td><td>36 ^{o}C</td></tr>
<tr><td>Содержание ЛОС:</td><td>393 г/л</td></tr>
<tr><td>Расход:</td><td>0,1-0,3 кг/м3</td></tr>
<tr><td>Выполнение работ</td><td colspan="2">Подготовка поверхности. Для обеспечения хорошего проникновения и схватывания поверхность должна быть: чистой, сухой и обезжиренной, без осыпающихся частиц; плоской и выровненной; с влажностью менее 4%; без трещин и щелей. В случае их наличия необходимо выполнить ремонт покрытия – маленькие трещины и швы необходимо заполнить полиуретановым герметиком ReHydro PU Seal.
Грунтовку ReHydro PU Stick Primer необходимо наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем на подготовленную поверхность (очистить от грязи, пыли, цементного молока, масел и тд.). После нанесения материал не меняет цвет.
Во время нанесения необходимо контролировать точку росы и температуру. Температура воздуха при нанесении: от+5 до+40°C. Температура поверхности при нанесении: от +5°C до +30°C. Более высокие значения температуры могут стать причиной образования пузырей под поверхностным слоем или шероховатости слоя грунтовки из-за слишком</td></tr>
</table>

	быстрого испарения растворителя. Температура поверхности должна быть минимум на 4°С выше температуры точки росы. Перед нанесением необходимо выдержать материал при комнатной температуре в течение 24 часов. Расход. Стандартный расход варьируется в пределах от 100 до 300 г/м² в зависимости от качества поверхности. При использовании безвоздушного распылителя расход составляет примерно 100-150 г/м². Инструменты после работ очищаются ацетоновым или кетоновым растворителем.
Хранение и транспортировка	Хранение в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +10°С до + 30°С, защищать от перегрева.
Упаковка	Металлическая канистра/ведро, 15 кг