Гель акрилатный инъекционный ReHydro® GL TX

Наименование	Акрилатный инъекционный тиксотропный гель **ReHydro® GL TX**	
Применение	Пятикомпонентная гель на акрилатной основе без содержания растворителей. Низковязкий состав обеспечивает глубокое проникновение в трещины и щели конструкций шириной от 0,05мм. ▪ Восстановление непроницаемости строительных конструкций - герметизация трещин и дефектов. ▪ Создание гидроизоляционных мембран методом экрана (противофильтрационные завесы). ▪ Ремонт поврежденных гидроизоляционных мембран. ▪ Постоянная гидроизоляция облицовок тоннелей и шахт. ▪ Устройство отсечной гидроизоляции в кирпичной кладке. ▪ Укрепление песчаных грунтов. ▪ Остановка мелких притоков воды через трещины и дефекты конструкции. ▪ Ремонт и герметизация деформационных швов.	
Преимущества	▪ Быстрое отверждение сокращает потери материала; ▪ Низкая вязкость обеспечивает глубокое проникновение; ▪ Возможность регулирования времени жизни и скорости отверждения; ▪ Стойкость к кислотам, щёлочам и органическим растворителям; ▪ Отсутствие давления расширения позволяет ремонтировать слабые конструкции;	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">

- Эластичность и способность к деформации создают эластичную гидроизоляционную мембрану;
- Замедлитель увеличивает время работы с материалом до 40 минут;
- Экологическая безопасность.

</td></tr>
<tr><td>ТУ</td><td colspan="2">ТУ 20.30.11-016-44844704-2025</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Технические характеристики</td><td>Показатель</td><td>Норма</td></tr>
<tr><td>Количество компонента В, % от компонента А1/ г на комплект</td><td>Время гелеобразования при температуре 20 С</td></tr>
<tr><td>0,1/20</td><td>12 минут</td></tr>
<tr><td>0,2/40</td><td>5 минут</td></tr>
<tr><td>0,5/100</td><td>2 минуты</td></tr>
<tr><td>1,0/200</td><td>1 минута</td></tr>
<tr><td>2,0/400</td><td>48 секунд</td></tr>
<tr><td>3,0/600</td><td>34 секунды</td></tr>
<tr><td>4,0/800</td><td>20 секунд</td></tr>
<tr><td>Хранение и транспортировка</td><td colspan="2">

- Срок хранения– 12 месяцев со дня изготовления
- Акрилатный гель ReHydro® GL TX должна храниться в сухих помещениях в упаковке изготовителя, при влажности не выше 70% b и температуре окружающей среды выше +5 С
- При температуре окружающей среды выше +30 С, рекомендуется защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей.
- Акрилатный гель **ReHydro® GL TX** транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, предохраняющих от попадания влаги и загрязнений, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

</td></tr>
<tr><td>Упаковка</td><td colspan="2">Компонент «А1»: 20 кг — пластиковая канистра
Компонент «А2»: 0,8 кг — пластиковая бутыль
Компонент «А3»: 1,6 кг — пластиковая канистра</td></tr>
</table>

	Компонент «В»: 0,4 кг — пластиковая бутыль Компонент «В1»: — 20 кг — пластиковая канистра